



KÖSTER BD 50

Technický list / Číslo výrobku B 290 010

Vydané Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200-05-07

- Skúšobný protokol 857/18 / SG z "Ústavu keramiky a stavebných materiálov" Krakov, Poľsko podľa DIN EN 14891

Elastický vodotesný náter pre vlhké a mokré miestnosti pod dlažbu a keramické obklady, bez rozpúšťadiel.

	<p>KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 18 B 290 EN 14891:2012 Tekutá izolácia na interné použitie, na steny a podlahy, pod keramické obklady a dlažbu.</p>
Počiatočná pevnosť v ťahu	≥ 0.5 N/mm ²
Pevnosť priľnavosti po kontakte s vodou	≥ 0.5 N/mm ²
Pevnosť v ťahu pri zaťažení teplom	≥ 0.5 N/mm ²
Pevnosť v ťahu po cykloch zmrazovania a rozmrazovania	≥ 0.5 N/mm ²
Pevnosť v ťahu pri kontakte s vápennou vodou	≥ 0.5 N/mm ²
Schopnosť preklenúť trhliny	≥ 0,75 mm
Vodotesnosť	vodotesný

Vlastnosti

KÖSTER BD 50 je hydroizolačný náter pripravený na okamžité použitie, bez rozpúšťadiel a ľahko aplikovateľný na pripravené povrchy pod dlaždice a obklady vo vlhkých a mokrych miestnostiach. Po nanosení na podklad sa vytvorí vysoko pružná, vodotesná syntetická fólia, ktorá je vysoko elastická a premostí trhliny. Na pripravený povrch sa môžu lepiť všetky obvyklé bezrozpúšťadlové, flexibilné lepidlá na obkladačky. Dlaždice je možné lepiť pomocou tlstého alebo štandardného tenkého lôžka.

Technické údaje

Viskozita	pastovitá
Hustota	cca. 1.50 g / cm ³
Aplikačná teplota	+ 5 °C
Farba	grey
Doba vyschnutia 1-vej vrstvy	cca. 3 hod.
Hrúbka mokrej vrstvy 1. a 2. vrstvy	0.5 mm
Doba schnutia 2 náter (pred položením dlaždíc)	cca. 20 hod.
Difúzia vodnej pary	7.6 g / m ² d
Porušenie pri zaťažení (N/mm ²)	2.1 N / mm ²
Predĺženie pri pretrhnutí	220% (at + 23 °C)

Oblasti použitia

KÖSTER BD 50 vytvára bezproblémovú hydroizoláciu pod dlaždice a obklady na stenách a podlahách vo vlhkých a mokrych miestnostiach, napr. v sprchách, kúpeľniach, kuchyniach, umývačkách automobilov atď. KÖSTER BD 50 je povrchová hydroizolačná vrstva pod dlažbou ako súčasť systému KÖSTER BD 50.

Podklad

Podklad musí byť suchý a čistý, bez oleja a mastnoty, nelepivý a stabilný, pevný a rovný. Zasolené podklady vyžadujú základný náter KÖSTER Polysil TG 500 (spotreba: cca 130 g / m²). Všetky ostatné podklady sa napenetrujú s KÖSTER BD Primer.

V obidvoch prípadoch sa môže KÖSTER BD 50 aplikovať po cca. 3 hodinách. Vhodné podklady sú betón, murivo, minerálne omietky, pórobetón, drevovláknité dosky, sadra, sadrokartónové dosky, cementové, anhydritové a magnezitové potery a všetky druhy keramických krytín.

Aplikácia

Pred aplikáciou dobre premiešajte KÖSTER BD 50. Aplikujte KÖSTER BD 50 pomocou maliarskej kefy alebo valčeka. Glazované obklady odporúčame zdrsníť prebrúsením. Na detailoch, ako sú spoje rohy / stena, je možné aplikovať ďalšie systémové komponenty, ako napríklad KÖSTER BD Flex tape K 120, prvky na prestupy, vonkajšie a vnútorné rohovníky KÖSTER.

Alternatívne môže byť KÖSTER Superfleece umiestnený na vrchu prvého náteru v oblastiach náchylných k praskaniu alebo na spevnenie hydroizolačného náteru. Potom aplikujte druhý náter. Približne 20 hodín po druhej vrstve je možné položiť dlažbu. Použite flexibilné lepidlo napr. KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive.

Spotreba

cca. 1,2 kg/m²;

Na jeden náter: cca. 0,5 kg / m². Pri nanášaní materiálu valčekom je potrebné viac vrstiev.

Čistenie

Náradie ihneď po použití očistiť vodou.

Balenie

B 290 010 10 kg vedro

Skladovanie

Materiál uchovávať v nemrznúcom sklade. V pôvodne uzavretých baleniach je možné skladovať minimálne 12 mesiacov.

Súvisiace produkty

KÖSTER BD 50 Primer	Čís. výr. B 190 005
KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive	Čís. výr. B 540 025
KÖSTER BD Flex Tape K 120	Čís. výr. B 931
KÖSTER BD Inside Corner	Čís. výr. B 932 001
KÖSTER BD Outside Corner	Čís. výr. B 933 001
KÖSTER BD Wall Sleeve	Čís. výr. B 934 001
KÖSTER BD Floor Sleeve	Čís. výr. B 935 001
KÖSTER Polysil TG 500	Čís. výr. M 111
KÖSTER Superfleece 10 cm (105 cm) / 120 g	Čís. výr. W 412
KÖSTER Repair Mortar Plus	Čís. výr. W 532 025
KÖSTER WP Mortar	Čís. výr. W 534 025

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.